



industries3r.com

Bureau de Danville

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

3R815LC

CAOUTCHOUC

Ce caoutchouc offre des caractéristiques similaires au néoprène de première qualité (3R815). Il peut être utilisé dans une multitude d'applications où les exigences sont moins sévères. Le 3R815LC est aussi disponible en trois duretés différentes.



APPLICATIONS

Ce matériel peut être utilisé comme joint de bride et joint statique. Il est aussi employé dans les applications où le matériel est en contact avec des conditions atmosphérique particulières.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Type de polymère	CR/SBR/NBR
Couleur	Noir
Dureté (shore A) \pm 5	60
Température	-25°C à 85°C (-10°F à 185°F)
Résistance à la traction minimum, lb/po ²	600
Allongement minimum, %	475
Résistance à la Compression	Bonne
Résistance à l'abrasion	Bonne
Résistance au déchirement	Bonne
Résistance à l'ozone	Passable
Imperméabilité au gaz	Passable à Bonne
Résistance à l'acide dilué	Passable
Résistance aux hydrocarbures aromatiques	Passable
Vieillessement thermique	Passable

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.