



[industries3r.com](http://industries3r.com)

#### Bureau de Danville

Industries 3R inc.  
55, route 116 Ouest  
Danville (Québec)  
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793  
Télécopieur : (819) 839-2797  
Sans-Frais : (800) 567-2728  
Courriel : [info@industries3r.com](mailto:info@industries3r.com)

#### Bureau de Montréal

Industries 3R inc.  
1479, rue Bégin  
Ville St-Laurent (Québec)  
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971  
Télécopieur : (514) 333-7224  
Courriel : [info@industries3r.com](mailto:info@industries3r.com)

## DURLON® 9400

### DURLON®

Le Durlon® 9400 contient des particules de carbone qui lui procure une grande flexibilité et une excellente étanchéité tout en conservant les propriétés du PTFE.



## APPLICATIONS

Pour les applications où il y a présence de produits hautement agressifs, le Durlon® 9400 est recommandé.

## SPÉCIFICATIONS

### Données techniques

Couleur	Noir
Température	-212°C à 271 °C
Pression maximum	1800 lbs / po <sup>2</sup>
pH	0-14
Compressibilité ASTM F36	5-12%
Recouvrement ASTM F36	40%
Résistance à la tension ASTM F152	2100 lbs / po <sup>2</sup>

**N.B.** les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.