



industries3r.com

Bureau de Danville

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

3R784B

FEUILLES COMPRIMÉES

Le 3R784B est fabriqué d'une combinaison de fibres aramide assemblées par un liant de nitrile. Il convient pour les acides doux et alcalis, les solutins salines, les gaz industriels, l'eau, l'air, les huiles et les solvants organiques.



SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Température maximum	400 °C
Température continue	350 °C
Pression continue	1800 lbs / po²
Compressibilité ASTM F 36	8%
Pression maximum	2100 lbs / po²

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.