



[industries3r.com](http://industries3r.com)

#### Bureau de Danville

Industries 3R inc.  
55, route 116 Ouest  
Danville (Québec)  
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793  
Télécopieur : (819) 839-2797  
Sans-Frais : (800) 567-2728  
Courriel : [info@industries3r.com](mailto:info@industries3r.com)

#### Bureau de Montréal


Industries 3R inc.  
1479, rue Bégin  
Ville St-Laurent (Québec)  
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971  
Télécopieur : (514) 333-7224  
Courriel : [info@industries3r.com](mailto:info@industries3r.com)

## 3R850

### CAOUTCHOUC

Le 3R850 offre une bonne résistance aux alcalis et aux acides.



## APPLICATIONS

Ce matériel est tout désigné pour une utilisation à l'extérieur lorsqu'un produit résistant à la lumière du soleil, à l'oxydation, à l'ozone et aux différentes conditions atmosphériques est recherché.

## SPÉCIFICATIONS

### Données techniques

Type de polymère	<b>Hypalon CSM</b>
Couleur	<b>Noir</b>
Dureté (shore A) $\pm$ 5	<b>60</b>
Température	<b>-30°C à 110°C (-20°F à 230°F)</b>
Résistance à la traction minimum, lb/po <sup>2</sup>	<b>1200</b>
Allongement minimum, %	<b>300</b>
Résistance à la Compression	<b>Passable</b>
Résistance à l'abrasion	<b>Très Bonne</b>
Résistance au déchirement	<b>Passable</b>
Résistance à l'ozone	<b>Remarquable</b>
Imperméabilité au gaz	<b>Excellent</b>
Résistance à l'acide dilué	<b>Excellent</b>
Résistance aux hydrocarbures aromatiques	<b>Passable</b>
Vieillessement thermique	<b>Très Bonne</b>

---

---

**N.B.** les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.