



industries3r.com

Bureau de Danville

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

3R856B

CAOUTCHOUC

Caoutchouc fluorocarboné qui offre une excellente résistance aux acides, à la vapeur, à l'eau chaude, aux solvants chlorés, aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, aux carburants, aux huiles et aux lubrifiants. Il résiste bien aux rayons UV et aux intempéries.



APPLICATIONS

Pour les applications en présence de produits pétroliers il est idéal pour les joints d'étanchéité

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Polymère	Terpolymer of VF2/HFP/tfe
Couleur	Noir
Dureté Shore A +/-5	75
Température	-28°C à 230 °C
Résistance à la traction	1800 lbs / po ²

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.