



industries3r.com

Bureau de Danville

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

3R826

CAOUTCHOUC

D'usage général, ce caoutchouc SBR résiste bien à l'abrasion et offre une bonne force de tension, à un prix économique. Il est disponible en quatre duretés différentes.



APPLICATIONS

Le 3R826 est régulièrement utilisé comme jupe de protection ou comme grattoir.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Type de polymère	Caoutchouc SBR
Couleur	Noir
Dureté (shore A) \pm 5	60
Température	-25°C à 80°C (-10°F à 180°F)
Résistance à la traction minimum, lb/po ²	1000
Allongement minimum, %	300
Résistance à la Compression	Bonne
Résistance à l'abrasion	Bonne
Résistance au déchirement	Passable
Résistance à l'ozone	Médiocre
Imperméabilité au gaz	Médiocre
Résistance à l'acide dilué	Passable
Résistance aux hydrocarbures aromatiques	Médiocre
Vieillessement thermique	Passable

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.