industries3r.com

Bureau de Danville

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

3R831

CAOUTCHOUC

Ce matériel cuit au peroxyde offre toute une gamme de possibilités. Par exemple, il résiste à une température plus élevée que peut résister le EPDM régulier (3R830), tout en excellent à contrer l'ozone et les conditions atmosphériques. Sa composition lui permet aussi de résister à plusieurs types de produits chimiques industriels.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Type de polymère	**EPDM Peroxyde**
Couleur	**Noir**
Dureté (shore A) ± 5	**60**
Température	**-55°C à 150°C (-65°F à 300°F)**
Résistance à la traction minimum, lb/po²	**1800**
Allongement minimum, %	**350**
Résistance à la Compression	**Bonne**
Résistance à l'abrasion	**Bonne à Excellente**
Résistance au déchirement	**Passable**
Résistance à l'ozone	**Remarquable**
Imperméabilité au gaz	**Bonne**
Résistance à l'acide dilué	**Excellente**
Résistance aux hydrocarbures aromatiques	**Médiocre**
Vieillissement thermique	**Excellent**

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.