



industries3r.com

Bureau de Danville

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

3R833

CAOUTCHOUC

Ce matériel est reconnu pour son utilisation dans les applications hautes températures pouvant atteindre jusqu'à 235 °C.



APPLICATIONS

Le 3R833, de couleur grise, résiste à la propagation de la flamme, à l'ozone, aux rayons ultraviolets, aux produits chimiques et possède en plus, une excellente stabilité électrique.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Type de polymère	Silicone
Couleur	Gris
Dureté (shore A) $\pm$ 5	60
Température	-65°C à 235°C (-85°F à 450°F)
Résistance à la traction, psi (ASTM D-412)	700
Allongement minimum, % (ASTM D-412)	300
Déchirement, PSI Die "B" (ASTM D-624)	40
Résistance à la Compression	Très bonne
Résistance à l'ozone	Excellent
Résistance à la moisissure	Bonne

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.

