

industries3r.com**Bureau de Danville**

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

3R843

CAOUTCHOUC

Offert en trois densités, soit faible, moyenne et haute, le 3R843 est disponible en rouleaux ou en feuilles jusqu'à 1" d'épaisseur. Généralement, la surface du caoutchouc silicone éponge possède un fini lisse.



APPLICATIONS

Le silicone éponge rouge est un excellent matériel scellant pour les applications nécessitant un caoutchouc compressible. Il résiste aussi aux rayons ultraviolets et à l'ozone.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Densité (ASTM D1056, spec AMS3195 Max 0.20)	0.12 lbs/po ³
Résistance à la compression-déflexion (ASTM D1056, spec AMS3195 6-14)	7 psi
Compression (ASTM D1056, spec AMS3195 60% Max)	22 heures à 100°C (212°F): 25%
Température	-75 à 260°C (-103 à 500°F)
Absorption d'eau (ASTM D1056, spec AMS3195 Max 5%)	3
Résistance à la traction (ASTM D412)	108 psi
Élongation (ASTM D412)	120 %
Point de fragilité (ASTM D746, spec AMS3195) - 67	-75°C (-103°F)

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.

