



[industries3r.com](http://industries3r.com)

#### Bureau de Danville

Industries 3R inc.  
55, route 116 Ouest  
Danville (Québec)  
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793  
Télécopieur : (819) 839-2797  
Sans-Frais : (800) 567-2728  
Courriel : [info@industries3r.com](mailto:info@industries3r.com)

#### Bureau de Montréal

Industries 3R inc.  
1479, rue Bégin  
Ville St-Laurent (Québec)  
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971  
Télécopieur : (514) 333-7224  
Courriel : [info@industries3r.com](mailto:info@industries3r.com)

## 3R843

### CAOUTCHOUC

Offert en trois densités, soit faible, moyenne et haute, le 3R843 est disponible en rouleaux ou en feuilles jusqu'à 2" d'épaisseur. Généralement, la surface du caoutchouc silicone éponge possède un fini lisse.



## APPLICATIONS

Le silicone éponge rouge est un excellent matériel scellant pour les applications nécessitant un caoutchouc compressible. Il résiste aussi aux rayons ultraviolets et à l'ozone.

## SPÉCIFICATIONS

### Données techniques

Propriétés	
Densité lbs/pi <sup>3</sup>	15-24
Résistance à la compression - déflexion, 25%	6-9 psi (42-63 kpa)
Compression 22 heures à 100°C (212°F)/50%	6%
Température	260°C (500°F)
Absorption d'eau	5%
Résistance à la traction	200 psi (1370 kpa)
Élongation, %	230
Conductivité thermique BTU pouce/hr, pi <sup>3</sup> , °F	0.50

**N.B.** les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.

