



industries3r.com

Bureau de Danville

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

3R852

CAOUTCHOUC

Ce matériel possède aussi une bonne résistance aux alcalis et aux acides, mais sa principale caractéristique reste son imperméabilité remarquable aux gaz et aux vapeurs.



APPLICATIONS

Le 3R852 est tout désigné pour une utilisation à l'extérieur lorsqu'un produit résistant à la lumière du soleil, à l'oxydation, à l'ozone et aux différentes conditions atmosphériques est recherché.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Type de polymère	Butyl (IIR)
Couleur	Noir
Dureté (shore A) \pm 5	60
Température	-35°C à 100°C (-30°F à 210°F)
Résistance à la traction minimum, lb/po ²	1000
Allongement minimum, %	300
Résistance à la Compression	Passable
Résistance à l'abrasion	Bonne
Résistance au déchirement	Bonne
Résistance à l'ozone	Excellente
Imperméabilité au gaz	Remarquable
Résistance à l'acide dilué	Excellente
Résistance aux hydrocarbures aromatiques	Médiocre
Vieillessement thermique	Très Bonne

N.B. les informations, détails et valeurs indiqués sont au meilleure de nos connaissances. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions locales. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.