

industries3r.com**Bureau de Danville**

Industries 3R inc.
55, route 116 Ouest
Danville (Québec)
Canada J0A 1A0

Téléphone : (819) 839-2793
Télécopieur : (819) 839-2797
Sans-Frais : (800) 567-2728
Courriel : info@industries3r.com

Bureau de Montréal

Industries 3R inc.
1479, rue Bégin
Ville St-Laurent (Québec)
Canada H4R 1V8

Téléphone : (514) 333-3971
Télécopieur : (514) 333-7224
Courriel : info@industries3r.com

MICAPLAQUE

MUSCOVITE MICA

La feuille de Micaplaque est fabriquée à partir d'un papier Mica Muscovite avec un adhésif à base de silicone spécialement conçu pour résister à de hautes températures pouvant atteindre 800 °C.



APPLICATIONS

En raison de sa très bonne résistance diélectrique, ce matériel est utilisé pour fabriquer des brides diélectriques dans les fonderies et les alumineries.

SPÉCIFICATIONS

Données techniques

Teneur en liant silicone (%)	10 - 15
Densité (g/cm ³)	2.2 ~ 2.3
Contenu en mica (%)	85 - 90
Résistance à la flexion (psi)	33350
Résistance dielectrique (KV/m)	25
Température maximum	800°C (1472°F)
Température continue	500°C (932°F)
Format de la feuille	1000 mm X 1200 mm

N.B. Les informations présentées peuvent différer de la pratique. Nous recommandons de conduire des essais selon les conditions d'utilisation. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus par l'application de ces informations ou quant à la sécurité et à l'adéquation de nos produits. Les données sont sujettes à certaines variations sans préavis.